

Woodstock Longboards

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 13329	Lamināta grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN 13329	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN 13329	33 Smags
HDF serdes plātnes blīvums	EN 13329	800 kg/m ³
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biežums	EN 13329 - Annex A	10 mm
Slīpās malas		4 sides
Bloķēšanas sistēma		5G
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0132-0091-DOP-2023-06
Reakcija uz uguni	EN 14041	Cfl-s1
Izturība pret slīdēšanu	EN 14041	DS klase ($\mu \geq 0,30$)
Termiskā pretestība	EN 14041 / EN 12667	0,08 m ² •K/W
Pentahlorfenola saturs	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehīda emisija	EN 14041 / EN 717-1	E1
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Nodilumizturība	EN 13329, annex E	AC5
Triecienizturības lielā bumba	EN 13329, annex H / EN 17368	≥ 1000 mm
Triecienizturības maza bumbiņa	EN 13329, annex H / EN 17368	≥ 70 mm
Traipu izturība - 1. un 2. grupa	EN 438	5. līmenis
Traipu izturība - 3. grupa	EN 438	4. līmenis
Mēbeļu kājas	ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteniem	ISO 4918	No damage after 25000 cycles
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Biezuma pietūkums	ISO 24336	≤ 15 %
Krāsu noturība pret gaismu	NF EN 20105-A02	≥ 4
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Virsmas skaņa	EN 13329, annex D	≥ 1.25 N/mm ²
Ilgtspējas rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
PEFC		Jā
Emisijas etiķete		A+
Kopējās GOS emisijas		Zelts (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Atbilstošs CARB II		Jā
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 1845 x 244mm - 4 Dēļi=1,8 m ² /Kaste - 42 Kastes/paleta	
Pieejamo dizainu skaits	8	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (21/12/2021). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.